


Technisches Datenblatt

Zubehör

Sockelleiste

Profil-Sockelleiste MDF mit Folie ummantelt, Profil M458 FinishFolie



FO M458

Artikelbeschreibung

Artikelnummer	PAR1902456
Größe	14x58 mm
Länge	2,40 m Fixlänge
Träger	MDF-Träger (Tiefzieh Light Platte), Oberkante abgerundet, R1,5
Ummantelung	Folienummantelt
Oberflächenfinisch	lackierte Folie
Rohdichte	750 kg/m ³ +/- 20 kg nach EN 323
Querzugfestigkeit	≥ 0,55 N / mm ² nach EN 319
Biegefestigkeit	≥ 23,0 N / mm ² nach EN 310
Feuchtegehalt	4 - 8 % nach EN 322
Dickenquellung 24h	≤ 18 % nach EN 317

Verpackung

Stück / Karton	10x
Karton / Palette	56x

Technisches Datenblatt

Zubehör

Sockelleiste

Anwendungsbereich

Profilleisten werden verwendet zur formschönen Gestaltung

- von Übergängen zwischen Fußböden und Wänden
- von Wand- und Deckenabschlüssen
- von Ecken und Kanten bei Erkern und Wandvorsprüngen
- bei raum- und wandseitigen Abschlüssen von Fliesen
- bei der Abdeckung von Nuten, Kehlen und Innen- und Außenrändern
- der Übergänge zwischen Türen, Fenstern, Gardinenkästen und Wand / Decke

Produktbeschreibung

Mit Substrat beschichtete Profilleisten bestehen aus drei Komponenten:

- Trägerwerkstoff
- Klebstoff zur Verbindung von Trägerwerkstoff und Substrat
- Substrat

I. Trägerwerkstoff

Eingesetzt werden mitteldichte (MDF) Tiefzieh Light Platten, die nach Emissionsklasse E1 (2020) – DIN EN 16516 klassifiziert sind. Der Einsatz von PEFC oder CARB II zertifizierten Materialien ist möglich.

I.1 Zusammensetzung

Der Trägerwerkstoff besteht aus speziell aufbereiteten Holzfasern, die mit umweltfreundlichen, biologisch abbaubaren Bindemitteln gemischt und im Trockenverfahren auf Durchlauf- oder Etagenpressen unter Druck und Hitze zu homogenen Platten verpresst werden. Gefährliche Inhaltsstoffe enthalten diese Holzplatten nicht.
Es besteht keine Kennzeichnungspflicht.

I.2 Stabilität und Reaktivität

Das Produkt ist chemisch stabil und mit allen Materialien verträglich. Starke Säuren und Alkalilösungen sowie Oxidationsmittel können zur Materialzerersetzung führen. Die Formaldehydemission entspricht der Emissionsklasse E 1 (2020). Alle eingesetzten Trägerwerkstoffe entsprechen der zum 01.01.2020 geänderten Chemikalienverbotsverordnung.

I.3 Brandklasse / Brandverhalten

Gemäß EN 13986 werden Holspan- und Holzfaserplatten die nach EN 312 bzw. EN 622-3 gefertigt wurden, bei einer Rohdichte von $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ und einer Dicke von $\geq 9 \text{ mm}$ automatisch in die Brandverhaltensklasse D,s2-d0 eingestuft.

Technisches Datenblatt

Zubehör

Sockelleiste

2. Klebstoff

Eingesetzt wird ein Schmelzklebstoff auf Polyolefin (PO) Basis in granulierter Form. Der Klebstoff wird in einem geschlossenen System aufgeschmolzen und mittels Düse rückseitig auf das Substrat aufgebracht.

2.1 Eigenschaften

PUR Schmelzkleber ist zum Ummanteln von Holzprofilen mit thermoplastischen Folien, metallischen Folien, Schichtstoffen, Furnier oder Dekorpapier. PUR Schmelzkleber ist schnell anbindend und besitzt eine hohe Anfangsfestigkeit.

2.3 Stabilität und Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung tritt keine Zersetzung ein. Überhitzung ($\geq 210^{\circ}\text{C}$) wegen thermischer Zersetzung ist zu vermeiden. Beim Erhitzen über den Zersetzungspunkt hinaus ist das Freisetzen toxischer Stoffe möglich. Gefährliche Reaktionen sind nicht bekannt.

Gefährliche Zersetzungprodukte können sein:

- Kohlenmonoxid
- Kohlenwasserstoffe
- Essigsäure

3. Substrate

Verwendet werden Substrate aus Spezialpapieren in Unifarben oder mit Holz- und Fantasiedekoren bedruckt und

3.1 Zusammensetzung / Eigenschaften

Finish Papiere bestehen aus Edekcellulosebahnen, die mit Gemischen aus Aminoplast- und Thermoplastharzen (Polyacrylate) imprägniert und mit einer Lackschicht ausgerüstet sind. Gefährliche Inhaltsstoffe sind nicht enthalten. Das Produkt ist nicht toxisch im Sinne der Gefahrstoffverordnung und kann unter Betrachtung der örtlichen Vorschriften thermisch verwertet werden. Finish Papiere sind zur dreidimensionalen Verarbeitung geeignet.

3.2 Stabilität / Reaktivität

Produkte sind lichtecht (≥ 6 EN ISO 105 B 02) und speichelfest (DIN V 53160-1). Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungprodukte wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch und Stickoxide entstehen.